

Produkteigenschaften		Laminatboden		
Format		1285 x 192 x 7 mm	1285 x 192 x 8 mm	1288 x 195 x 8 mm
Fuge		ohne Fuge / V-Fuge umlaufend	ohne Fuge	V-Fuge umlaufend
Profilierung		ClickTec	ClickTec	SmartConnect
Verpackung	Paket:	10 Stück je Karton (ca. 2,467 m <sup>2</sup> )	9 Stück je Karton (ca. 2,22 m <sup>2</sup> )	9 Stück je Karton (ca. 2,26 m <sup>2</sup> )
	Palette:	40 Karton je Palette (ca. 98,68 m <sup>2</sup> )	40 Karton je Palette (ca. 88,8 m <sup>2</sup> )	52 Karton je Palette (ca. 117,52 m <sup>2</sup> )
Gewicht	Paket:	ca. 14,8 kg	ca. 15,5 kg	ca. 15,0 kg
	Palette:	ca. 607,2 kg	ca. 635 kg	ca. 820 kg
Toleranzen: Anforderung EN 13329				
Ebenheit, f [%]	≤ 0,50 / ≤ 1,00 (längs) ≤ 0,15 / ≤ 0,20 (breit)	Fugenöffnungen, o [mm]		≤ 0,15 (Mittelwert) ≤ 0,20 (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) ≤ 0,15 (Einzelwert)	Dicke, t [mm]		≤ 0,50
Rechtwinkligkeit, q [mm]	≤ 0,20	Länge, l [mm]		± 0,50 mm
Geradheit, s [mm/m]	≤ 0,30	Breite, w [mm]		± 0,10 mm (Mittelwert) ≤ 0,20 mm (Einzelwert)
Dekorversatz [mm]	± 2 mm			
<b>Produktaufbau</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Overlay</li> <li>2) Dekorpapier</li> <li>3) HDF Träger</li> <li>4) Gegenzug</li> </ol>				
Garantie (gemäß der gesonderten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 15 Jahre	Hinweise		
      				
<b>Klassifizierung</b>				
		<b>Prüfnorm</b>	<b>Bewertung</b>	
	<b>Nutzenklasse</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	23	
	<b>Nutzenklasse</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	31 gilt für 7 mm Stärke	
	<b>Nutzenklasse</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	32 gilt für 8 mm Stärke	
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329	IP ≥ 2000 Umdrehungen (AC 3) für 7 mm Stärke IP ≥ 4000 Umdrehungen (AC 4) für 8 mm Stärke	
	Brandverhalten	EN 13501-1	C(fl) s1 schwer entflammbar	
	Formaldehydemission	EN 16516	E1	
	Lichtechtheit	EN 13329	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4	
	Gleitwiderstand	EN 13893	es werden die Anforderungen der Klasse DS gemäß DIN EN 14041 (my ≥ 0,3) erfüllt.	
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	nicht antistatisch	
	Resteindruck	EN 13329	≤ 0,05 mm	
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 13329	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W) wie in EN 425:2002 definiert	
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,062 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	
	Fußbodenheizung- Warmwasser und elektrisch	EN 1264-2	Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelbarkeit.	
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 13329	Gruppe 1 + 2 = Grad 5 Gruppe 3 = Grad 4	
	Stoßbeanspruchung	EN 13329	kleine Kugel ≥ 10 mm · große Kugel ≥ 500 mm für 7 mm Stärke kleine Kugel ≥ 35 mm · große Kugel ≥ 750 mm für 8 mm Stärke	

Anderung durch:	ter Hürne	Datum:	Aug. 23	Aktualisierung:
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------