PARADOR

Designboden Vinyl Classic 2070

Produkteigenschaften		
Format		1209 x 225 x 6mm
Verpackung	**Paket:**	7 Elemente / 1,904 m² / 20,88 kg
	Palette:	42 Pakete / 79,968 m² / 891,9 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2023)		
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Ebenheit konkav/konvex	**längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	breit (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Oberflächenbündigkeit	**(mittel ≤ 0,10 mm)**	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung bis max. 20m² möglich
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

EN 14041:2004/AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

RAKENNUSTIETO · M1 · EMISSION CLASSIFICATION

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000057515

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassifizierung

Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung	Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung

Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.

Anforderungen / Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertung
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenvergütung		PUR
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,029 m²*K/W
Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)
Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Längs ≥ 4 KN/m Quer ≥ 3 KN/m
Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren B	> 5.000 Umdrehungen
Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Wasserbeständigkeit	EN 317	wasserfest
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1 Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7): ≤ 1,5 Einheitenänderung bei 60°
Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
Rutschhemmung	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene	Eleganzstruktur / Gebürstete Struktur / Naturstruktur / Seidenmatte Struktur: R10
	EN 16165, Anh. C Pendelprüfung	PTV (trocken / nass) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group
Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39