


Produkteigenschaften			Vinyl-Verbund	Vollvinyl	
Format		1207 x 216 x 9,4 mm		1209 x 219 x 5 mm	598 x 294 x 5 mm
Verpackung	Paket:	7 Elemente / 1,825 m² / 17,15 Kg		8 Elemente / 2,118 m² / 20,40 Kg	10 Elemente / 1,758 m² / 16,20 Kg
	Palette:	36 Pakete / 65,70 m² / 632,40 Kg		42 Pakete / 88,960 m² / 871,80 Kg	48 Pakete / 84,39 m² / 792,60 Kg
Toleranzen: Anforderung EN 14085				Anforderung EN 649	
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,50mm)		≤ 0,30 mm		Flächengewicht	≥ 9700 g/m²
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)		≤ 0,15 mm/m			
Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %		Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm
Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,10 mm			
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm		Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,20 mm/m
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm			
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm			
Garantieleistung		Privater Bereich	-	Hinweise	- Freigabe für vollflächige Verklebung nur durch PARADOR Anwendungstechnik - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
		Gewerblicher Bereich	-		
 EN 14041:08					

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 14085 EN 649	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 14085 EN 649	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Nutzschichtdicke	EN 429	0,3 mm
	Verschleißverhalten	EN 649	T
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _f s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichteinheit	EN ISO 105 - B02	Wollblaukala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	Vinyl-Verbund: 0,068 m ² *K/W Vollvinyl: 0,029 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	$\leq 0,10$ mm
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		$\leq 0,05$ ppm
	Trittschall	ISO 717-2	Vinyl-Verbund: 15 db Vollvinyl: 13 db (auf Parador Akustic-Protect)
	Maßänderung	EN 669	Vinyl-Verbund: längs und quer $\leq 0,1$ % Vollvinyl: $\leq 0,25$ %
	Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (nur Vinyl-Verbund)
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Oberfläche gebürstet: R 9 Oberfläche sägerau und Holzstruktur: R 10
	REACH		Aktuelle Anforderungen werden eingehalten
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Vinyl_Click'In_DE_12082014
Datum:	01.06.2012	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			12.08.2014