

ter Hürne Avatara

Produktdatenblatt und technische Informationen



Sortimentslinien: Fresh Edition, Elegant Edition, Cool Edition

Spezifische Produkteigenschaften je nach Format

Format in mm (L x B x S)	1280 x 163 x 10	1280 x 192 x 10	1280 x 192 x 12	2400 x 234 x 10
Klassifizierung	Nutzenklasse 32 - wohnraumgeeignet nach DIN 15468	Nutzenklasse 32 - wohnraumgeeignet nach DIN 15468	Nutzenklasse 32 - wohnraumgeeignet nach DIN 15468	Nutzenklasse 32 - wohnraumgeeignet nach DIN 15468
Fuge	V-Fuge umlaufend	ohne	V-Fuge umlaufend	V-Fuge umlaufend
Profilierung	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy
Trägerplatte	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt	HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt
VP-Einheit	7 Stück je Karton (ca. 1,460 m²) 40 Karton je Palette (ca. 58,42 m²)	7 Stück je Karton (ca. 1,720 m²) 40 Karton je Palette (ca. 68,81 m²)	6 Stück je Karton (ca. 1,475 m²) 40 Karton je Palette (ca. 58,98 m²)	4 Stück je Karton (ca. 2,246 m²) 42 Karton je Palette (ca. 94,33 m²)
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen
Abriebbeanspruchung (IP) nach IHD-W-467	≥ 4.000 Umdrehungen; AC 4 IHD-W-467	≥ 4.000 Umdrehungen; AC 4 IHD-W-467	≥ 4.000 Umdrehungen; AC 4 IHD-W-467	≥ 4.000 Umdrehungen; AC 4 IHD-W-467
Stoßbeanspruchung nach DIN EN 13329	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2
integrierte Trittschalldämmung	ja	ja	ja	nein
Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12524	0,12 (m²K) W	0,12 (m²K) W	0,12 (m²K) W	0,089 (m²K) W
Gehschallemission nach ihd-Norm 431	34 % Verringerung der Lautheit der emittierenden Spektren	34 % Verringerung der Lautheit der emittierenden Spektren	34 % Verringerung der Lautheit der emittierenden Spektren	-
Trittschallminderung nach ISO 717-2	minus 18 dB	minus 18 dB	minus 18 dB	-
Oberflächenstrukturen	weich geschliffen, brillant-geport, gebürstet, weich-gebürstet, synchron-tief-geport, geport			
Glanzgrade	extramatt, matt, seidenmatt			

Allgemeine Produkteigenschaften		Produktkennzeichnung	Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm EN 13329	
Produktüberwachung	eph Dresden / eco-Umweltinstitut Köln	 	Dicke des Elementes, t	$\Delta t_{\text{mittel}} \leq 0,50 \text{ mm}$, bezogen auf Nennwert $t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$
Dekorversatz (bei Schiffsböden)	± 2 mm		Länge der Deckschicht, l	$l \leq 1.500 \text{ mm}$; $\Delta l \leq \pm 0,5 \text{ mm}$
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN EN 13329	Gruppe 1 + 2 = Grad 5 / Gruppe 3 = Grad 4		Breite der Deckschicht, w	$\Delta w_{\text{mittel}} \leq 0,10 \text{ mm}$, bezogen auf Nennwert $w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20$
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	C(fl) s1 schwer entflammbar		Rechtwinkligkeit des Elementes, q	$q_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W) wie in EN 425 definiert		Kantengeradheit der Deckschicht, s	$s_{\text{max}} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Lichtechtheit nach DIN EN 13329	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4		Ebenheit des Elementes, f	maximale Einzelwerte: $f_{\text{w, konkav}} \leq 0,15\%$ $f_{\text{w, konvex}} \leq 0,20\%$ $f_{\text{l, konkav}} \leq 0,50\%$ $f_{\text{l, konvex}} \leq 1,00\%$
Gleitwiderstand Klassifizierung gemäß EN 14041	es werden die Anforderungen der Klasse DS gemäß DIN EN 14041 (my ≥ 0,3) erfüllt.		Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen, o	$o_{\text{mittel}} \leq 0,15 \text{ mm}$ $o_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Verlegeart	schwimmend		Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen, h	$h_{\text{mittel}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{max}} \leq 0,15 \text{ mm}$